



BASALT-KÖZÉPKŐ KŐBÁNYÁK KFT.,
UZSA
 8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1.
 09
 2006-CPR-0122

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete-
 és a Magyar Kormány 275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelete
 szerinti

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék kereskedelmi kódja:

KZ 2/4, bazalt, bag®, Uzsa

2. Felhasználás célja(i):

Beton adalékanyagként

3. Gyártó (gyártóüzem neve és címe):

BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft üzeme, 8321 Uzsa, Lázhegy út 1.,

4. A meghatalmazott képviselő neve és címe:

Nincs meghatalmazott képviselő,

5. A termék állandóságának értékelésének és ellenőrzésének fenntartott rendszere:

2+

6. Harmonizált szabvány:

MSZ EN 12620:2002+A1:2008 Kőanyaghalmozatok (adalékanyagok) betonhoz

Bejelentett szervezet:

Neve: QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft.,

Címe: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128.

Azonosító száma: NB 2006

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Lásd „A termék adatai” című dokumentumon (1. melléklet),

Egyéb Információk:

- A termék forgalomba hozatalával a gyártó, a BASALTKER-Építőanyag Kereskedelmi Kft.-t (címe: 8321 Uzsa, Lázhegy út 1.) bízza meg,
- A termék teljesíti az e-UT 05.01.15:2018 Útügyi műszaki előírás követelményeit

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Kollár Zoltán

Uzsa, 2019. január 7

minőségirányítási vezető

BASALT-KÖZÉPKŐ KŐBÁNYÁK KFT.,
UZSA
 8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1.
 09
 2006-CPR-0122



MSZ EN 12620:2002+A1:2008

Kőanyaghalmozatok (adalékanyagok) betonhoz

Aggregates for concrete

A termék adatai (1. melléklet)

A termék kereskedelmi megnevezése: KZ 2/4, bazalt, bag®, Uzsa

A Műszaki specifikáció szakaszai	Értékelés	Értékelés	Vizsgálati szabvány
Alapvető tulajdonságok	megjelenítése		
Frakció	4.2	d/D	2/4
Szemmegoszlás	4.3.2	Osztály	G ₈₅ /20
Durva kőanyaghalmoz belső határértéke és türése	4.3.2	Osztály	G _{NR}
Finom és nyújtott kőanyaghalmoz jellemző szemmegoszlásának türése	4.3.2	Osztály	-
Finomszemtartalom	4.6	Osztály	f _i
Lemezességi szám	4.4	Osztály	F _{NR}
Szemalaktényező	4.4	Osztály	S _{NR}
Szemek testsűrűsége	5.5	Megadott érték	ρ _m =2,83 Mg/m ³
Finom szemek minősége	4.7	Osztály	MB _p NR
Aprózódással szembeni ellenállás	5.2	Osztály	LA ₁₅
Útözilárdság	5.2	Osztály	NPD
Csiszolódási érték	5.4.1	Osztály	PSV ₅₀
Felületi kopási ellenállás	5.4.2	Osztály	NPD
Szöges gumibroncs koptató hatása	5.4.2	Osztály	NPD
Kopásállóság	5.3	Osztály	M _{DE} 15
Klorid tartalom	6.2	Megadott érték	Cl ⁻ <0,01 %
Savoldható szulfát tartalom	6.3.1	Osztály	AS _{0,2}
Teljes kén tartalom	6.3.2	Osztály	S _i
Kötési, szilárdulási időt befolyásoló összetevők	6.4.1	Osztály	Megfelel
Száradási zsugorodás	5.7.2	Megadott érték	V _{LA} =0,8
Vízfelvétel	5.5	Megadott érték	0,40%
Fagyállóság vízfelvétel alapján	5.5	Osztály	WA ₂₄ 1
Fagyállóság	5.7.1	Osztály	F ₁
Magnézium-szulfátos aprózódás	5.7.1	Osztály	MS ₁₈
Fagyállóság só jelenlétében	5.7.1	Osztály	NPD
Alkáli érzékenység	5.7.3	Megadott érték	MS ₁₈
Halmozatsűrűség	5.6	Megadott érték	ρ _m =1,36 Mg/m ³
Humusztartalom	6.4.1	Megadott érték	NPD
Veszélyes összetevők	H.3.3	Megadott érték	Nem tartalmaz
Durva szerves szennyeződés	-	Megadott érték	Nem tartalmaz

MEGJEGYZÉS:

▶NPD- "No performance determined" ("Teljesítőképesség nincs meghatározva")

Uzsa, 2019. január 7

Kollár Zoltán

minőségirányítási vezető