



BASALT-KÖZÉPKŐ KŐBÁNYÁK KFT.,
UZSA
 8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1.
 09
 2006-CPR-0122

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete-
 és a Magyar Kormány 275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelete
 szerinti

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék kereskedelmi kódja:

KZ 16/22, bazalt, bag®, Uzsa

2. Felhasználás célja(i):

Aszfalt adalékanyagként

3. Gyártó (gyártóüzem neve és címe):

BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft uzsai üzeme, 8321 Uzsa, Lázhegy út 1.,

4. A meghatalmazott képviselő neve és címe:

Nincs meghatalmazott képviselő,

5. A termék állandóságának értékelésének és ellenőrzésének fenntartott rendszere:

2+

6. Harmonizált szabvány:

MSZ EN 13043:2003 Kőanyaghalmozok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz

Bejelentett szervezet:

Neve: QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft.,

Címe: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128.

Azonosító száma: 2006

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Lásd „A termék adatai” című dokumentumon (1. melléklet),

Egyéb Információk:

- A termék forgalomba hozatalával, a gyártó, a BASALTKER-Építőanyag Kereskedelmi Kft.-t (címe: 8321 Uzsa, Lázhegy út 1.) bízta meg,
- A termék teljesíti az e-UT 05.01.15 Útügyi műszaki előírás követelményeit

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Kollár Zoltán

Uzsa, 2019. január 7.

minőségirányítási vezető

BASALT-KÖZÉPKŐ KŐBÁNYÁK KFT.,
UZSA
 8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1.
 09
 2006-CPR-0122



MSZ EN 13043:2003

Kőanyaghalmozok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz

Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas

A termék adatai (1. melléklet)

A termék kereskedelmi megnevezése: KZ 16/22, bazalt, bag®, Uzsa

A Műszaki specifikáció szakaszai	Értékelés megjelenítése	Értékelés	Vizsgálati szabvány
Alapvető tulajdonságok			
Frakció	4.1.2	d/D	16/22
Szemmegoszlás	4.1.3	Osztály	G ₉₀ /15
Durva kőanyaghalmoz belső határértéke és türése	4.1.3.1	Osztály	G _{NIR}
Finom és nyújtott kőanyaghalmoz jellemző szemmegoszlásának türése	4.1.3.2	Osztály	-
Finomszemtartalom	4.1.4	Osztály	f _i
Lemezességi szám	4.1.6	Osztály	FI ₂₀
Szemalaktényező	4.1.6	Osztály	SI ₂₀
Finom kőanyaghalmoz szögletessége	4.1.8	Osztály	E _{CSNR}
Szemek testsűrűsége	4.2.7.1	Megadott érték	ρ _m =2,83 Mg/m ³
Finom szemek minősége	4.1.5	Osztály	MB _f 10
Aprózódással szembeni ellenállás	4.2.2	Osztály	LA ₁₅
Útészilárdság	4.2.2	-	NPD
Csiszolódási érték	4.2.3	Osztály	PSV ₅₀
Felületi kopási ellenállás	4.2.4	Osztály	NPD
Szöges gumiabroncs koptató hatása	4.2.6	Osztály	NPD
Kopásállóság	4.2.5	Osztály	M _{DPE} 15
Tapadóképesség bitumenes kötőanyaghoz	4.2.11	Megadott érték	100%
A bazalt "napszúrása"	4.2.12	Osztály	SB _{LA 13}
Vízfelvétel	4.2.7.2	Megadott érték	0,40%
Fagyállóság vízfelvétel alapján	4.2.9.1	Osztály	WA ₂₄
Fagyállóság	4.2.9.2	Osztály	F ₁
Magnézium-szulfátos aprózódás	4.2.9.2	Osztály	MS ₁₈
Fagyállóság só jelenlétében	-	Osztály	NPD
Halmazsűrűség	4.2.8	Megadott érték	ρ _b =1,52 Mg/m ³
Veszélyes összetevők	B.3.3	Megadott érték	Nem tartalmaz

MEGJEGYZÉS:

► NPD- "No performance determined" ("Teljesítőképesség nincs meghatározva")

Kollár Zoltán

Uzsa, 2019. január 7.

minőségirányítási vezető