



# BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft

8321 Uzsa, Lázhegy út 1

## Műszaki adatlap

Termék kereskedelmi megnevezése:	NZ 0/4 bazalt, bag®, Uzsa
Gyártó üzem:	uzsai üzem
Vonatkozó előírások:	MSZ EN 13043:2003 e-UT 05.01.15:2018
Üzemi gyártásellenőrzési módszer:	A
Értékelési időszak:	2017.01.01-2019.02.28
Érvényes	2020.03.01-ig
Teljesítménynyilatkozat száma:	U-DOP-238

Megnevezés	Jelölés		Abszolút alsó határérték	Gyártási tartomány alsó határértéke	Referencia-érték	Gyártási tartomány felső határértéke	Abszolút felső határérték
Szemmegoszlás	2D	8	100	100	<b>100</b>	100	100
	1,4D	5,6	98	98	<b>100</b>	100	100
	D	4	85	87	<b>93</b>	97	99
	D/1,4	-	-	-	-	-	-
	D/2	2	-	43	<b>55</b>	67	-
	d	-	-	-	-	-	-
Finomszemtartalom	d/2	-	-	-	-	-	-
	f	0,063	0	4	<b>8</b>	10	10
Finom szemek szögletessége	E <sub>CS</sub>		0		-		38
Finom szemek minősége	MB		0		<b>1,7</b>		3
Szemek testsűrűsége	ρ <sub>rd</sub>				<b>2,83</b>		
Aprózódással szembeni ellenállás	LA		0		<b>11</b>		15
Csiszolódási érték	PSV				<b>51</b>		
Kopásállóság	M <sub>DE</sub>		0		<b>12</b>		15
Tapadás bitumenes kötőanyaghoz	-				<b>96%</b>		
Bazalt napszűrése	SB <sub>LA</sub>				<b>6%</b>		
Vízfelvétel	WA <sub>24</sub>				<b>0,6%</b>		
Fagyállóság	F				<b>0,4%</b>		
Magnézium-szulfátos aprózódás	MS		0		<b>0,8%</b>		18
Halmazsűrűség	ρ <sub>b</sub>				<b>1,57</b>		

Kelt: Uzsa, 2019. március 1

Kollár Zoltán  
Minőségirányítási vezető