



BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft

8321 Uzsa, Lázhegy út 1

Műszaki adatlap

Termék kereskedelmi megnevezése:	KZ 4/8 bazalt, bag®, Uzsa
Gyártó üzem:	uzsai üzem
Vonatkozó előírások:	MSZ EN 13043:2003 e-UT 05.01.15:2018
Üzemi gyártásellenőrzési módszer:	A
Értékelési időszak:	2017.01.01-2019.02.28
Érvényes	2020.03.01-ig
Teljesítménynyilatkozat száma:	U-DOP-241

Megnevezés	Jelölés	Abszolút alsó határérték	Gyártási tartomány alsó határértéke	Referencia-érték	Gyártási tartomány felső határértéke	Abszolút felső határérték
Szemmegoszlás	2D 16	100	100	100	100	100
	1,4D 11,2	98	98	100	100	100
	D 8	90	90	92	99	99
	D/1,4 5,6	20	31	43	55	70
	D/2 -	-	-	-	-	-
	d 4	0	0	9	15	15
	d/2 2	0	0	1	5	5
Finomszemtartalom	f 0,063	0	0	0,2	1	1
Lemezességi szám	FI	0		17		20
Finom szemek minősége	MB	0		1,7		3
Szemek testsűrűsége	ρ_{rd}			2,83		
Aprózódással szembeni ellenállás	LA	0		11		15
Csiszolódási érték	PSV			51		
Kopásállóság	M_{DE}	0		12		15
Tapadás bitumenes kötőanyaghoz	-			96%		
Bazalt napszűrése	SB_{LA}			6%		
Vízfelvétel	WA_{24}			0,6%		
Fagyállóság	F			0,4%		
Magnézium-szulfátos aprózódás	MS	0		0,8%		18
Halmazsűrűség	P_b			1,42		