



BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft

8321 Uzsa, Lázhegy út 1

Műszaki adatlap

| | |
|-----------------------------------|---|
| Termék kereskedelmi megnevezése: | NZ 4/11 bazalt, bag®, Uzsa |
| Gyártó üzem: | uzsai üzem |
| Vonatkozó előírások: | MSZ EN 13043:2003 e-UT 05.01.15:2018 |
| Üzemi gyártásellenőrzési módszer: | A |
| Értékelési időszak: | 2017.01.01-2019.02.28 |
| Érvényes | 2020.03.01-ig |
| Teljesítménynyilatkozat száma: | U-DOP-242 |

| Megnevezés | Jelölés | Abszolút alsó határérték | Gyártási tartomány alsó határértéke | Referencia-érték | Gyártási tartomány felső határértéke | Abszolút felső határérték |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Szemmegoszlás | 2D | 22,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1,4D | 16 | 98 | 98 | 100 | 100 |
| | D | 11,2 | 85 | 90 | 94 | 99 |
| | D/1,4 | 8 | 20 | 46 | 58 | 70 |
| | D/2 | - | - | - | - | - |
| | d | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| | d/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Finomszemtartalom | f | 0,063 | 0 | 0 | 0,4 | 2 |
| Lemezességi szám | FI | 0 | | 23 | | 35 |
| Finom szemek minősége | MB | 0 | | 1,7 | | 3 |
| Szemek testsűrűsége | P_{rd} | | | 2,83 | | |
| Aprózódással szembeni ellenállás | LA | 0 | | 11 | | 15 |
| Csiszolódási érték | PSV | | | 51 | | |
| Kopásállóság | M_{DE} | 0 | | 12 | | 15 |
| Tapadás bitumenes kötőanyaghoz | - | | | 96% | | |
| Bazalt napszúrása | SB_{LA} | | | 6% | | |
| Vízfelvétel | WA_{24} | | | 0,6% | | |
| Fagyállóság | F | | | 0,4% | | |
| Magnézium-szulfátos aprózódás | MS | 0 | | 0,8% | | 18 |
| Halmazsűrűség | P_b | | | 1,41 | | |

Kelt: Uzsa, 2019. március 1

Kollár Zoltán
Minőségirányítási vezető