


	BASALT-KÖZÉPKŐ KÖBÁNYÁK KFT., UZSA 8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1. 09 2071-CPR-0025
---	--

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete-
és a Magyar Kormány 275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelete
szerinti

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

- 1. A termék kereskedelmi kódja:** Vasúti zúzottkő 31.5/50 AAA, bazalt, bag®, Uzsa
- 2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:** Az értékesítésre kerülő termék kereskedelmi kódját, a szállító jármű rendszámát, a gyártási-, és rakodási helyét, a szállított tétel mennyiségét, a mérlegelés időpontjának pontos adatait, a vevő nevét és címét, továbbá a tétel rendeltetési helyét a mérlegeléskor átadott szállítólevél, vagy számla tartalmazza!.
- 3. Az építési termék, gyártó által meghatározott rendeltetése (tervezett felhasználási területei):** Vasút építésnél-, javításnál ágyazati anyagként (Kőanyagalmazok vasúti ágyazathoz, EN 13450:2002 és EN 13450:2002/AC:2004 szabvány követelményei szerint),
- 4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:** BASALT-Középkő Kőbányák Kft., címe: 8321 Uzsa, Lázhegy út 1. A terméket, a BASALT-Actien-Gesellschaft márkavédelemmel látta el, amit a következő védjegyek fejeznek ki: bag®, 
- 5. A meghatalmazott képviselő neve és címe:** Nincs meghatalmazott képviselő,
- 6. A termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére fenntartott rendszer:** 2+
- 7. Bejelentett tanúsító szervezet, amely tanúsítványa alapján a nyilatkozat kiadásra került:** KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., Cím: 1119 Budapest, Than Károly út 3-5., Levélcím: 1518 Budapest, Pf.: 107, Azonosító száma (Notified body number): 2071
A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., mint tanúsító szervezet elvégezte a gyár és gyári ellenőrzés első felülvizsgálatát, és folyamatos felügyeletét, majd az adatokat értékelte és jóváhagyta, így kiadásra került a 2071-CPR-0025-ös sorszámú EK Üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa.,
- 8. A termék nyilatkozat szerinti teljesítménye:** Lásd „A termék adatai” című dokumentumon (1. melléklet),
- 9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.,**
- 10. A termék forgalomba hozatalával, a gyártó, a BASALTKER-Építőanyag Kereskedelmi Kft.-t (címe: 8321 Uzsa, Lázhegy út 1.) bízta meg.,**
- 11. A teljesítménynyilatkozatot csak teljes terjedelmében lehet lemásolni. A teljesítménynyilatkozat 1 oldalt, és 1 mellékletet tartalmaz.,**
- 12. A gyártó felé reklamáció, a termékre vonatkozó számla, vagy szállítólevél és teljesítménynyilatkozat alapján érvényesíthető.**


A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Basalt
Középkő Kőbányák Kft.
8321 Uzsa, Lázhegy út 1.


Kollár Zoltán

Uzsa, 2017. július 03.

minőségirányítási vezető

BASALT-KÖZÉPKŐ KÖBÁNYÁK KFT., UZSA 8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1. 09 2071-CPR-0025	 2071
--	---

MSZ EN 13450:2003

Aggregates for railway ballast
Kőanyagalmazok vasúti ágyazathoz

A termék adatai (1. melléklet)

Építési termék megnevezése: Vasúti zúzottkő 31.5/50 AAA

A termék kereskedelmi kódja: Vasúti zúzottkő 31.5/50 AAA, bazalt, bag®, Uzsa

A Műszaki specifikáció szakaszai η	Értékelés megjelenítése	Értékelés	Harmonizált műszaki előírások	
Alapvető tulajdonságok				
Szemnagyság	6.3.	Osztály	A	MSZ EN 933-1:2012
Apró szemcse	6.4.	Osztály	A	MSZ EN 933-1:2012
Finom szemcse	6.5.	Osztály	A	MSZ EN 933-1:2012
Lemezességi szám	6.6.1.	Osztály	FI ₁₅	MSZ EN 933-3:2012
Szemalaktényező	6.6.2.	Osztály	SL ₂₀	MSZ EN 933-4:2008
Aprózódási ellenállás (Los Angeles)	7.2.	Osztály	LA _{RB} 14	MSZ EN 1097-2:2010
Útőszilárdsági érték	7.2.	Osztály	SZ _{RB} NR	MSZ EN 1097-2:2010
Kopási ellenállás (micro-Deval)	7.3.	Osztály	M _{DRB} 11	MSZ EN 1097-1:2012
Magnézium-szulfátos aprózódás	4.2.9.2.	Megadott érték	0,70%	MSZ EN 1367-2:2010
Fagyállóság	7.4.1.	Megadott érték	0,10%	MSZ EN 1367-1:2007
Szemek testsűrűsége	7.4.2.	Megadott érték	ρ _{srd} =2,83 Mg/m ³	MSZ EN 1097-6:2013
Vizfelvétel	7.4.3.	Megadott érték	0,3%	MSZ EN 1097-6:2013
Időjárásállóság (Bazalt "napszúrása")	7.5.	Megadott érték	SB _{LA} 7,66	MSZ EN 1367-3:2001
Halmazsűrűség	-	Megadott érték	ρ _b =1,38 Mg/m ³	MSZ EN 1097-3:2000

MEGJEGYZÉS:

► NPD- "No performance determined" ("Teljesítőképesség nincs meghatározva")

Basalt
Középkő Kőbányák Kft.
8321 Uzsa, Lázhegy út 1.


Kollár Zoltán

Uzsa, 2017. július 03.

minőségirányítási vezető